

難燃加工

サンプラント キーエル SUNPLANT KI-EL

- 商品特性 耐久性のある難燃加工で、カーテン用途としては、消防法「イ」レベル規格に合格する商品です。
- 対象素材 ポリエステル100%
- 用途 カーテン、暗幕
- 機能性能 防炎性 消防法施行令第4条の3

	初期	洗濯5回後	ドライ5回後
炭化面積 cm ²	30	30	30
残炎時間 秒	3秒以下	3秒以下	3秒以下
コイル法 回	3回以上	3回以上	3回以上

※ 加工に際しては素材に対する事前チェックが必要です。

※ 「Sunplant/サンプラント」「キーエル」はサカイオーベックス株式会社の登録商標です。