

# 防融加工

## ボウミラン BOUMIRUN

- 商品特性 たばこ熱による溶融機構を解明し、その防融性を付与した加工です。
- 対象素材 ポリエステル、複合
- 用途 衣料、資材
- 機能性能 **タバコ防融性**

	初期	洗濯10回後
タバコ5秒接触	4	4
〃15秒	3	3

3級 接触部分が収縮変化するが穴あきがない  
4 〃 に収縮がみられる

単位：級

※上記データは加工の一例であり、加工に際しては素材に対する事前チェックが必要です。