

# 化粧品汚れ対応SR加工

# エスメニガード Co

SManyGard Co

美しさを表現するために使用する化粧品。

しかし、一度衣類に付くと洗濯をしてもなかなか落ちません。

**エスメニガード Co** は、口紅、ファンデーション、リップグロスといった化粧品汚れを洗濯により落ちやすくする加工です。











対象素材

ポリエステル

用途

婦人衣料  
ユニフォーム 等

## 化粧品汚れの落ちやすさ (SR性能)

汚 染		汚染1時間後に洗濯 (JIS L 0217 103法) して評価									
<p>リップグロス</p>  <p>①生地に付着させる</p> <p>エスメニガード Co</p>  <p>普通加工</p> <p>②ティッシュで拭き取る</p> <p>エスメニガード Co</p>  <p>普通加工</p>	<p>エスメニガード Co</p>  <p>普通加工</p>	<p>汚染→洗濯後の生地を判定*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>普通加工</th> <th>エスメニガード Co</th> <th>エスメニガード Co</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L-O</td> <td>L-O</td> <td>L-20</td> </tr> <tr> <td>1級</td> <td>4級</td> <td>4級</td> </tr> </tbody> </table> <p>汚れが付きにくく、洗濯できれいになる</p>	普通加工	エスメニガード Co	エスメニガード Co	L-O	L-O	L-20	1級	4級	4級
普通加工	エスメニガード Co	エスメニガード Co									
L-O	L-O	L-20									
1級	4級	4級									
<p>口紅</p>  <p>ラップで包んだゴム栓に付着し、生地に擦り付ける</p> <p>エスメニガード Co</p>  <p>普通加工</p>	<p>エスメニガード Co</p>  <p>普通加工</p>	<p>汚染→洗濯後の生地を判定*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>普通加工</th> <th>エスメニガード Co</th> <th>エスメニガード Co</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L-O</td> <td>L-O</td> <td>L-20</td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td>4級</td> <td>4級</td> </tr> </tbody> </table> <p>洗濯できれいになる</p>	普通加工	エスメニガード Co	エスメニガード Co	L-O	L-O	L-20	3級	4級	4級
普通加工	エスメニガード Co	エスメニガード Co									
L-O	L-O	L-20									
3級	4級	4級									
<p>ファンデーション</p>  <p>生地に載せ、ラップで包んだゴム栓で擦り付ける</p> <p>エスメニガード Co</p>  <p>普通加工</p>	<p>エスメニガード Co</p>  <p>普通加工</p>	<p>汚染→洗濯後の生地を判定*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>普通加工</th> <th>エスメニガード Co</th> <th>エスメニガード Co</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L-O</td> <td>L-O</td> <td>L-20</td> </tr> <tr> <td>4級</td> <td>4級</td> <td>4級</td> </tr> </tbody> </table> <p>洗濯できれいになる</p>	普通加工	エスメニガード Co	エスメニガード Co	L-O	L-O	L-20	4級	4級	4級
普通加工	エスメニガード Co	エスメニガード Co									
L-O	L-O	L-20									
4級	4級	4級									

\*洗濯後の生地判定は汚染用グレースケールによります。

※「SMANYGARD/エスメニガード」はサカイオーベックス株式会社の登録商標です。 ※上記データは加工の一例であり、加工に際しては素材に対する事前チェックが必要です。



サカイオーベックス 株式会社

URL <http://www.sakaiovx.co.jp/>  
E-mail [info@sakaiovx.co.jp](mailto:info@sakaiovx.co.jp)

本 社: 福井市花堂中2-15-1 〒918-8530

東京営業所: 東京都中央区日本橋本町1-1-8 日本橋本町1丁目ビル6F 〒103-0023

大阪営業所: 大阪市北区堂島2-4-27 新藤田ビル10F 〒530-0003

☎ 0776-36-5800

☎ 03-3270-4310

☎ 06-6345-9750